

## FDV DOKUMENT

# TIL VASKERIET:

Dette må du vite om flammehemmende gardintekstiler fra Ia Torgersen, en veileder til vask og vedlikehold.



En gyllen regel:

Vask alltid en prøvehøyde før et større antall legges i maskinen!

På de neste sidene får du en beskrivelse av Ia Torgersens ulike stoffkvaliteter, med deres navn og egenskaper.

[www.ia-torgersen.no](http://www.ia-torgersen.no)

### HOVEDKONTOR

Ia Torgersen  
Ingstad gård  
Rokosjøvegen 263  
2340 Løten  
Tlf. + 47 62 59 14 22  
[firmapost@ia-torgersen.no](mailto:firmapost@ia-torgersen.no)  
[www.ia-torgersen.no](http://www.ia-torgersen.no)

### SHOWROM OSLO

Ia Torgersen  
v/Inger Johanne Borgen  
Parkveien 51  
0256 Oslo  
Tlf. + 47 22 55 67 79  
[ingerjohanne@ia-torgersen.no](mailto:ingerjohanne@ia-torgersen.no)

### REGION VEST

Ia Torgersen  
v/Trine Grimsæth Nygaard  
Søvikneset 116  
5215 Lysekloster  
Tlf. + 47 91 63 84 02  
[trine@ia-torgersen.no](mailto:trine@ia-torgersen.no)

## KVALITETENES NAVN OG EGENSKAPER:

### Lett skjerming - Flammehemmet Trevira CS

**Solo & Lofoten:** Vekt Ca. 390 g/lm. 100 % Polyester Trevira CS. Bredde ca. 300 cm. Krymp 0 %. Elegant lett melert farge, linstruktur. Vask: 40°C. Kan ved behov vaskes på 60°C.

**Flo og Fjære:** Vekt Ca. 249/390 g/ lm. 100 % Polyester Trevira CS. Krymp 0 %. Bredde ca. 300 cm. Horisontale felt med ulik skjermingsgrad, linstruktur. Rapport 3 meter: To meter felt med kvalitet tilsvarende Solo, en meter i lysere og tynnere kvalitet som slipper gjennom mer lys.

**Sonate:** Vekt Ca. 135 g/lm. 100 % Polyester FR. Bredde ca. 150 cm. Krymp 0 %. Flammehemmende garn, krøller lite. Lett linstruktur. Lett skjerming til innvendig glass. Anbefalt vasketemperatur: 40°C. Kan ved behov vaskes på 60°C. Unngå sterk sentrifugering. Stryk på lav temperatur.

**Relieff & Parallell:** Vekt Ca. 188 g/lm. 100 % Trevira CS. Bredde ca. 150 cm. Krymp 0 %. Semi- transparent tekstil som gir lett skjerming mot omgivelsene. Anbefalt vasketemperatur: 60°C

**Havskimmer:** Vekt Ca. 67 g /m<sup>2</sup>. 100 % Polyester Trevira CS. Bredde Ca. 320 cm. Krymp 0 %. Meget lett gardin som gir en svak illusjon av skjerming. Anbefalt vasketemperatur: 30°C.

### Moderat til god skjerming - Flammehemmet Trevira CS / Polyester FR

**Kantate:** Vekt Ca. 273 g/lm. 100 % Polyester FR. Bredde ca. 150 cm. Krymp 0 %. Mellomtykk kvalitet, velegnet for fasader. Vasketemperatur: 40-60°C. Unngå sterk sentrifugering.

**Menuett:** Vekt Ca. 350 g/lm. 100 % Polyester FR. Bredde ca. 140 cm. Krymp 0 %. Linstruktur. Mellomtykk kvalitet, velegnet for fasader. Vasketemperatur: 40°C. For helse kan kvaliteten vaskes på 60°C. Unngå sterk sentrifugering.

### Lin: 100 % lin, sanforisert / mykgjort – minimal krymp

**Lin:** Vekt Ca. 377 g/lm. 100 % Lin. Bredde ca. 150 cm. Krymp inntil 3-4 %. Høykvalitets hel-lin, med mykt grep. Ikke flammehemmende. Anbefalt vasketemperatur: 40°C

---

#### HOVEDKONTOR

Ia Torgersen  
Ingstad gård  
Rokosjøvegen 263  
2340 Løten  
Tlf. + 47 62 59 14 22  
[firmapost@ia-torgersen.no](mailto:firmapost@ia-torgersen.no)  
[www.ia-torgersen.no](http://www.ia-torgersen.no)

#### SHOWROM OSLO

Ia Torgersen  
v/Inger Johanne Borgen  
Parkveien 51  
0256 Oslo  
Tlf. + 47 22 55 67 79  
[ingerjohanne@ia-torgersen.no](mailto:ingerjohanne@ia-torgersen.no)

#### REGION VEST

Ia Torgersen  
v/Trine Grimsæth Nygaard  
Søvikneset 116  
5215 Lysekloster  
Tlf. + 47 91 63 84 02  
[trine@ia-torgersen.no](mailto:trine@ia-torgersen.no)

## Blendingsgardin - Flammehemmet Polyester FR

**Blendik:** Vekt Ca. 390 g/lm. 100 % Polyester FR. Bredde Ca. 150 cm. Krymp 0-1 %. De mørkeste fargene gir svært god nedblending. Jacquard vevet vare som er like fin på begge sider. Lydabsorbasjon klasse C. Finvask 40 °C, kan ved behov vaskes på 60 °C, svak sentrifugering.

**Blendik  
Symfoni:** Vekt Ca. 440 g/lm. 100 % Polyester FR. Blendingskvalitet med fløyelsaktig forside og sateng bakside. Mykt og vakkert fall. Tåler godt håndtering ved for- og fratrekk. De mørkeste fargene gir svært god nedblending. Lydabsorbasjon klasse C. Finvask 40 °C. Kvaliteten kan ved behov vaskes på 60 °C, svak sentrifugering.

## Dusj-tekstil metervare antiråte / sanitærbehandlet

**Kornett:** Vekt Ca. 106 g/lm. 100 % Polyester FR. Antiråte/sanitærbehandlet. Flammehemmet. Bredde ca. 300 cm. Krymp 0-1 %. Velegnet for Offshore. Vasketemperatur: 60°C.

## Velour flammehemmet

**Bratsj:** Vekt Ca. 350 g/lm. 100 % Polyester Trevira CS. Bredde Ca. 140 cm. Fløyelsmyk velour, vakker som gardin. God skjermingsgrad og god akustisk hjelper. Lydabsorbasjon klasse C. Finvask 40 °C.

**Cello:** Vekt Ca. 532 g/lm. 100 % Polyester Trevira CS. Bredde Ca. 140 cm. God skjermingsgrad og god akustisk hjelper. Velegnet til scenetepper. Lydabsorbasjon klasse C. Finvask 40 °C.

**Bass:** Vekt Ca. 728 g/lm. 100 % Polyester Trevira CS. Bredde Ca. 140 cm. Velegnet som møbelstoff. 100.000 Martindale. Lydabsorbasjon klasse A. Finvask 40 °C.

## Utendørstekstil, antibakteriell og teflonbehandlet

**Utendørs:** Vekt Ca. 351 g/lm. 100 % Akryl. Antibakteriell og akrylatbelagt-vannavvisende. Meget høy lysekthet (7). Bredde Ca. 140 cm. Krymp 0-1 %. Vask: Tørk av med fuktig klut.

---

### HOVEDKONTOR

Ia Torgersen  
Ingstad gård  
Rokosjøvegen 263  
2340 Løten  
Tlf. + 47 62 59 14 22  
[firmapost@ia-torgersen.no](mailto:firmapost@ia-torgersen.no)  
[www.ia-torgersen.no](http://www.ia-torgersen.no)

### SHOWROM OSLO

Ia Torgersen  
v/Inger Johanne Borgen  
Parkveien 51  
0256 Oslo  
Tlf. + 47 22 55 67 79  
[ingerjohanne@ia-torgersen.no](mailto:ingerjohanne@ia-torgersen.no)

### REGION VEST

Ia Torgersen  
v/Trine Grimsæth Nygaard  
Søvikneset 116  
5215 Lysekloster  
Tlf. + 47 91 63 84 02  
[trine@ia-torgersen.no](mailto:trine@ia-torgersen.no)

## VASKEANVISNING:

### Solo, Lofoten, Flo og Fjære, Kantate, Sonate, Relieff, Parallell, Blendik & Blendik Symfoni:

**Kontor:**      **Helse:**     

**NB:** Vaskes separat. Unngå mekanisk bearbeiding.

Benytt vaskemiddel uten optisk blekemiddel. Velg riktig temperatur.

Halvfull maskin. Høy vannstand. Lav sentrifugering. Bør ikke trommeltørkes.

Stryk på maks 110-120 °C. Renses med mild rensem metode.

### Menuett og Kornett:

**Kontor:**      **Helse:**     

**NB:** Vaskes separat. Unngå mekanisk bearbeiding.

Benytt vaskemiddel uten optisk blekemiddel. Velg riktig temperatur. Ved behov tåler smittevask inntil 10 min på 85 °C.

Halvfull maskin. Høy vannstand. Lav sentrifugering. Bør ikke trommeltørkes.

Stryk på maks 110-120 °C. Renses med mild rensem metode.

### Havskimmer:

**NB:** Vaskes separat. Unngå mekanisk bearbeiding.

Benytt vaskemiddel uten optisk blekemiddel. Velg riktig temperatur 30 °C.

Halvfull maskin. Høy vannstand. Lav sentrifugering. Bør ikke trommeltørkes.

Stryk på maks 110-120 °C. Renses med mild rensem metode.

### Utendørstekstil:

**Vask:** Tørk av med fuktig klut.

#### HOVEDKONTOR

Ia Torgersen  
Ingstad gård  
Rokosjøvegen 263  
2340 Løten  
Tlf. + 47 62 59 14 22  
[firmapost@ia-torgersen.no](mailto:firmapost@ia-torgersen.no)  
[www.ia-torgersen.no](http://www.ia-torgersen.no)

#### SHOWROM OSLO

Ia Torgersen  
v/Inger Johanne Borgen  
Parkveien 51  
0256 Oslo  
Tlf. + 47 22 55 67 79  
[ingerjohanne@ia-torgersen.no](mailto:ingerjohanne@ia-torgersen.no)

#### REGION VEST

Ia Torgersen  
v/Trine Grimsæth Nygaard  
Søvikneset 116  
5215 Lysekloster  
Tlf. + 47 91 63 84 02  
[trine@ia-torgersen.no](mailto:trine@ia-torgersen.no)

## FELLES FOR ALLE KVALITETER:


Fargeekthet mot lys: 5- 6 (Utendørstekstil lysekthet: 7)  
Fargeekthet ved vask: 6 - forutsatt jevnlig rengjøring.

### Vaskeanvisningslapper:

Vi har vaskeanvisningslapper i tekstil som festes i gardinene under søm.  
Husk å bestille disse dersom dere kun bestiller metervaren fra oss.

### Opphenging – Nedtaking av gardiner

Våre gardiner leveres med stødig gardinbånd i toppen, og solide enkle kroker som sitter godt fast. Disse må ut før vask.



For ytterligere informasjon står vi gjerne til tjeneste.  
Kontakt ditt nærmeste Ia Torgersen kontor.

Lykke til, og vennlig hilsen fra alle oss i Ia Torgersen.

[www.ia-torgersen.no](http://www.ia-torgersen.no)

#### HOVEDKONTOR

Ia Torgersen  
Ingstad gård  
Rokosjøvegen 263  
2340 Løten  
Tlf. + 47 62 59 14 22  
[firmapost@ia-torgersen.no](mailto:firmapost@ia-torgersen.no)  
[www.ia-torgersen.no](http://www.ia-torgersen.no)

#### SHOWROM OSLO

Ia Torgersen  
v/Inger Johanne Borgen  
Parkveien 51  
0256 Oslo  
Tlf. + 47 22 55 67 79  
[ingerjohanne@ia-torgersen.no](mailto:ingerjohanne@ia-torgersen.no)

#### REGION VEST

Ia Torgersen  
v/Trine Grimsæth Nygaard  
Søvikneset 116  
5215 Lysekloster  
Tlf. + 47 91 63 84 02  
[trine@ia-torgersen.no](mailto:trine@ia-torgersen.no)